

鉄筋コンクリート用棒鋼 試験片の長さ

(mm)

呼び名	素 材・圧 接		フレア溶接	素 材		
	引 張	曲 げ	引 張	曲げ戻し		
D 10	450	180	10 D + 掴み代 (300+300)	280		
D 13		200		300		
D 16		220		320		
D 19		250		350		
D 22		280		380		
D 25	600	300		10 D + 掴み代 (300+300)	—	
D 29		320				
D 32		340				
D 35		470				
D 38						
D 41	700	670	10 D + 掴み代 (300+300)			—
D 51						

※ 圧接の曲げ試験片は、圧接部の一部を削っておく。

