

生地等仕様書

項 目		規 格				
品 目		長袖ブルゾン	長袖シャツ	タック付スラックス	カーゴパンツ	レディーススラックス
糸番手	経	33～34/2	23～34/1 o r 2	33～34/2	33～34/2	33～34/2
	緯	33～34/2	23～34/1 o r 2	33～34/2	33～34/2	33～34/2
混合率	ポリエステル	60～65%	60～65%	60～65%	60～65%	60～65%
	綿	35～40%	35～40%	35～40%	35～40%	35～40%
仕上げ密度 (1インチ 四方)	経	110～120	125～140	110～120	110～120	110～120
	緯	54～60	60～80	54～60	54～60	54～60
洗濯	変退色	3級以上	3級以上	3級以上	3級以上	3級以上
	汚染	3級以上	3級以上	3級以上	3級以上	3級以上
摩擦	乾	3級以上	3級以上	3級以上	3級以上	3級以上
	湿	3級以上	3級以上	3級以上	3級以上	3級以上
耐光堅牢度		3級以上	3級以上	3級以上	3級以上	3級以上
収縮率		3%以内	3%以内	3%以内	3%以内	3%以内
ピリング		4級以上	4級以上	4級以上	4級以上	4級以上

- 1 県産品であること。（県内に本社又は工場を有する事業者等が製造・加工する製品）
- 2 エコマーク認定商品であること。（リサイクル繊維50%以上使用、認定番号を明示）
- 3 生地は、綾織であること。（紡績メーカーの品質証明書（写）を添付）
- 4 提案物件は、本仕様書で示す数値と同等程度以上の商品であること。