

防寒着生地等仕様書

項 目		規	格
品 目		防寒ブルゾン	防寒コート
糸番手	経	23～35/10r2	23～35/10r2
	緯	23～35/10r2	23～35/10r2
混合率	ポリエステル	60～100%	60～100%
	綿	0～40%	0～40%
仕上げ密度 (1インチ四方)	経	100～200	100～200
	緯	50～100	50～100
洗濯	変退色	3級以上	3級以上
	汚染	3級以上	3級以上
摩擦	乾	3級以上	3級以上
	湿	3級以上	3級以上
耐光堅牢度		3級以上	3級以上
収縮率		3%以内	3%以内
ピリング		4級以上	4級以上
撥水加工		有	有

- 1 県産品であること（県内に本社又は工場を有する事業者等が製造・加工する製品。）。
- 2 エコマーク認定商品であること（リサイクル繊維50%以上使用、認定番号を明示。）。
- 3 紡績メーカーの品質証明書（写）を添付すること。
- 4 提案物件は、本仕様書で示す数値と同等程度以上の商品であること。